

常用 O 型環材質

英文名稱	中文名稱	建議最高溫度	特色
NBR	丁腈橡膠	80°C	優良的耐油性能，對非極性和弱極性油類、溶劑具有優異的抗耐性，它不耐酮、酯和氯化烴等介質。
BUNA-N	丁二烯—丙烯腈橡膠	120°C	此等合成橡膠較天然橡膠在彈性、耐磨、防滑等性能皆較佳合成橡膠彈性大、延展性高為合成高分子聚合物。
EPDM	三元乙丙橡膠	176°C	優良的耐老化性、耐臭氧性、耐候、耐熱性，耐蒸汽性能，能耐醇、酸、強鹼和氧化劑等化學品，但不耐脂肪族、芳香族類溶劑。
VITON	氟橡膠	232°C	其耐熱性能可與矽橡膠媲美，可在 250°C 下長期工作，短時可耐 300°C 高溫。極優越的耐腐蝕性能是氟橡膠特點之一。
TEFLON	鐵氟龍	260°C	耐腐蝕性、絕緣性、耐高低溫性、自潤滑性。
PTFE	聚四氟乙烯	220°C	具有很高的化學穩定性和良好的自潤滑特性。


濾鼎科技有限公司
 Ridin Filtration Tech. Co., Ltd.

No.477, Zhongzheng S. Rd.,
 Yongkang Dist. Tainan City 710, Taiwan
 TEL:+886-6-2539339 FAX:+886-6-2539338